



INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH

ZAKŁAD CHEMII ANALITYCZNEJ

44-100 Gliwice, Sowińskiego 5, tel. 32 2 380 478, fax 32 2 316 933
e-mail: andrzejh@imn.gliwice.pl

RAPORT Z BADAŃ Nr: 0187/2019

Data 24.04.2019

Strona 1/1

1. Zleceniodawca

"MIKA" Izabela Męczykowska Filus właściciel marki OTHER
ul. Kusocińskiego 5
47-300 Krapkowice

2. Obiekt badań, charakterystyka

Obiekt badań: próbka oznaczona jako „stal tytanowa G 23”

Rodzaj badań: analiza ilościowa

Data przyjęcia obiektu do badań: 27.03.2019

Data rozpoczęcia i zakończenia badań: 27.03.2019 – 24.04.2019

3. Metody badawcze

- analiza ilościowa -- metoda fluorescencji rentgenowskiej (XRF).

4. Wyniki badań

Pierwiastek	Zawartość, %
Ti	89,4
Al	6,13
V	4,12
Fe	0,26
W	0,08
Ni	0,02
Mo	0,01

...Koniec...

Opracował:

podpis

24.04.19

data

Autoryzował:

pieczęć, podpis

- Przedstawione w raporcie wyniki odnoszą się wyłącznie do wymienionych tu obiektów badań.
- Pisemne reklamacje dotyczące wyników można składać w terminie 30 dni od daty otrzymania raportu.
- Po zakończeniu badań, obiekt badań zostaje złożony w archiwum, gdzie przechowywany jest przez okres dwóch miesięcy.
- Raport z badań może być powielany wyłącznie w całości. Powielanie części Raportu wymaga każdorazowo zgody Instytutu Metali Nieżelaznych.



INSTYTUT METALI NIEŻELAZNYCH

ZAKŁAD CHEMII ANALITYCZNEJ

44-100 Gliwice, Sowińskiego 5, tel. 32 2 380 478, fax 32 2 316 933
e-mail: andrzejh@imn.gliwice.pl

RAPORT Z BADAŃ Nr: 0187a/2019

Data	24.04.2019
Strona	1/1

1. Zleceniodawca

"MIKA" Izabela Męczykowska Filus właściciel marki OTHER
ul. Kusocińskiego 5
47-300 Krapkowice

2. Obiekt badań, charakterystyka

Obiekt badań: próbka oznaczona jako „stal 316 L”
Rodzaj badań: analiza półilościowa
Data przyjęcia obiektu do badań: 27.03.2019
Data rozpoczęcia i zakończenia badań: 27.03.2019 – 24.04.2019

3. Metody badawcze

- analiza półilościowa -- metoda fluorescencji rentgenowskiej (XRF).

4. Wyniki badań

Pierwiastek	Zawartość, %
Fe	67,4
Cr	16,8
Ni	9,67
Mo	3,06
Mn	1,32
Co	0,53
W	0,37
Si	0,33
Cu	0,28
V	0,15
Nb	0,13
P	0,02

...Koniec...

Opracował:

.....
podpis

24.04.2019
data

Autoryzował:

.....
pieczęć, podpis

- Przedstawione w raporcie wyniki odnoszą się wyłącznie do wymienionych tu obiektów badań.
- Pisemne reklamacje dotyczące wyników można składać w terminie 30 dni od daty otrzymania raportu.
- Po zakończeniu badań, obiekt badań zostaje złożony w archiwum, gdzie przechowywany jest przez okres dwóch miesięcy.
- Raport z badań może być powielany wyłącznie w całości. Powielanie części Raportu wymaga każdorazowo zgody Instytutu Metali Nieżelaznych.